

RESISTENCIA - DURABILIDAD - CALIDAD

SUPER EMPASTE INTERIOR

PESO NETO

20KG

El saco de 20 Kg rinde de 20 m2 aprox.

Super Empaste Interior Titania es un producto de dos componentes, formulado especialmente con cemento, emulsión acrílica, aditivos químicos plastificantes y minerales secos para empomar superficies porosas.



MAYOR
RESISTENCIA



FÁCIL
APLICACIÓN



MAYOR
RENDIMIENTO

CUALIDADES:

Acabado liso y blanco.

Fácil aplicación, no se pela ni se desprende.

Tiempo abierto, trabajabilidad.

Resistente a la abrasión.

FORMA DE APLICAR: PREPARACIÓN DE LA

SUPERFICIE: La superficie debe estar sin grietas y lisa, además debe estar libre de polvo, grasa, papel, pintura, u otras sustancias extrañas. Se debe humedecer la superficie y la cerámica antes de la aplicación.

RECOMENDACIONES:

No se debe agregar mas agua luego de la mezcla inicial, porque afecta las propiedades físicas del mortero.

El empaste se debe aplicar después de 3 se-manas de enlucida la superficie.

No mojar las paredes.

PREPARACIÓN:

1



Se agrega 2 Kg de resina en 7,5 litros de agua limpia y se mezcla hasta lograr total dilución.

2



Agregar los 18 Kg de empaste poco a poco, tratando de mezclar el polvo en la dilución, agitando vigorosamente hasta obtener una pasta plástica, libre de grumos y de una consistencia acorde al manejo del aplicador.

3



Dejar reposar por 5 minutos para que se hidraten los componentes.

APLICACIÓN:

La aplicación se la realiza con llana y espátula.

Para la primera capa o mano, la consistencia de la pasta dependerá de la porosidad de la superficie, a más porosidad, más densa debe prepararse la pasta y viceversa.

La segunda capa o mano se aplica una vez que la primera mano seque (4 - 5 hrs.), esta mano debe ser más ligera que la primera para corregir defectos y dar el acabado final.